



kallima

Kallima Folding

- Sans acide.
- Couché au recto – CIS 12 pt, CIS 14 pt, 16 pt, 18 pt, 20 pt and 24 pt.
- Surface d'impression de grande qualité.
- Séchage rapide.
- Avantage en matière de grammage.
- Disponible en feuilles et rouleaux.
- Conforme aux normes de la FDA pour l'emballage des denrées alimentaires sèches et grasses.
- Application améliorée pour congélateurs.
- Certifié FSC® avec 10 % de contenu recyclé sur demande.*



Emballage spécialisé



Cartons pliants



Présentoirs



Affiches

Caractéristiques techniques

Propriété		12 pts	14 pts	16 pts	18 pts	20 pts	22 pts	24 pts
		Cible						
Épaisseur	pt	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0
	micromètres	305	356	406	457	508	559	610
Grammage nominal	lb/msf	41.9	47.1	52.3	58.4	60.4	64.5	68.6
	Gsm	205	230	255	285	295	315	335
	(lbs) 24x36	125.7	143.1	156.9	175.2	181.2	193.5	205
Humidité	%	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Rugosité - Recto	micromètres	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Brillance (GE)	%	86	86	86	86	86	86	86
Lustre – Hunter - Recto	%	48	48	48	48	48	48	48
L a b		92.9	92.9	92.9	92.9	92.9	92.5	92.9
		-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Rigidité (Taber gf-cm)	MD	80	135	188	240	285	350	415
	CD	35	45	65	85	110	135	155
Test de Cobb (dos)		55	55	55	55	55	55	55

Résultats de test de pliage

MD Scores	Score	Pas de score	Ratio	Résidual	Resd/Score
Qualité Boîte pliante 14 pt.	191	298	0.64	108	0.57
Qualité Boîte pliante 16 pt.	196	375	0.52	110	0.56
Qualité Boîte pliante 18 pt.	209	420	0.50	123	0.59
Qualité Boîte pliante 20pt.	231	476	0.49	139	0.60
Qualité Boîte pliante 24pt.	330	623	0.53	176	0.53

**Les résultats des tests de pliage pour le 22pt ne sont pas disponibles. Ces tests n'ont pas encore été effectués.*

CD Scores (unités g-f)	Score	Pas de score	Ratio	Résidual	Resd/Score
Qualité Boîte pliante 14 pt.	154	215	0.71	92	0.60
Qualité Boîte pliante 16 pt.	171	247	0.69	106	0.62
Qualité Boîte pliante 18 pt.	210	292	0.72	137	0.65
Qualité Boîte pliante 20pt.	202	336	0.60	126	0.62
Qualité Boîte pliante 24pt.	261	443	0.59	158	0.61

**Les résultats des tests de pliage pour le 22pt ne sont pas disponibles. Ces tests n'ont pas encore été effectués.*

Découvrez d'autres produits

www.papierkallima.com
info@kallimapaper.com
1-800-411-7011