

Carton couverture couché Kallima C1C Plus

- Couché double au recto, unique au verso 8 à 14 pt.
- Alternative économique au carton C2S. Impression garantie au verso.
- L'avantage du poids de base de Kallima vous permet d'économiser jusqu'à 20 % sur le coût du papier et l'expédition des documents imprimés.
- Surface d'impression de grande qualité.
- Le revêtement dorsal offre une stabilité accrue par rapport à la qualité C1S traditionnelle.
- Une teinte blanc bleuté.
- Séchage rapide.
- Excellent lustre d'impression.
- Rouleaux, feuilles, numérique.
- Certifié FSC, 10 % de fibres recyclés sur demande.
- Fabriqué selon un procédé sans acide.
- Conforme aux normes de la FDA pour l'emballage des denrées alimentaires sèches.



Couvertures de livres



Publipostage



Calendriers



Pochettes



Menus



Matériel de marketing



Présentoirs



Cartes de vœux et cartes postales

Caractéristiques techniques

| Propriété | Cible | Cible | Cible | Cible | Cible | Cible |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Épaisseur (pt.) | 8.0 | 9.4 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Épaisseur (micromètres) | 203 | 239 | 254 | 305 | 356 | 406 |
| Grammage nominal (lb/1000 pi ²) | 36.9 | 38.9 | 41.0 | 47.1 | 53.3 | 59.4 |
| Grammage nominal (g/m ²) | 180 | 190 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| Grammage nominal (lb) 24 × 36/500 | 111 | 117 | 123 | 141 | 160 | 178 |
| Rugosité – PPS (micromètres) – Recto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| Rugosité – PPS (micromètres) – Verso | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
| Brillance – GE (%) – Recto | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90 | 88.5 | 88.5 |
| Brillance – GE (%) – Verso | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 |
| Brillance – ISO (%) – Recto | 90 | 90 | 90 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| Brillance – ISO (%) – Verso | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Lustre – Hunter (%) – Recto | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Humidité (%) | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Rigidité Taber (gf-cm) MD | 30 | 45 | 51 | 79 | 119 | 159 |
| Rigidité Taber (gf-cm) CD | 13 | 19 | 22 | 34 | 53 | 73 |

Note: Une variation de +/- 5 % du grammage ou de l'épaisseur est considérée acceptable selon les normes de l'industrie.

Découvrez d'autres produits

www.papierkallima.com

info@kallimapaper.com

1-800-411-7011